

- ▶ Бутилкаучук представляет собой продукт сополимеризации изобутилена и изопрена.
- ▶ Характеристики продукта: плотность 0,92 г/см<sup>3</sup>; внешний вид – брикет от белого до светло бежевого цвета; вес брикета 30±1 кг.
- ▶ Гарантийный срок хранения 2 года с даты изготовления. Условия хранения: температура не выше плюс 40 °С, в помещении, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
- ▶ Для упаковки брикетов используется полиэтиленовая пленка толщиной 0,06-0,07 мм, температура размягчения по Вика ≤ 95°С;

Упаковка в тару: металлический контейнер МВ-5 1,26 т, универсальный контейнер 1, 26 т. или пластик 0,54 т.

Наименование показателя	БК-1675	БК-1675 марка М	Метод испытания
Вязкость по Муни UML 1+8 (125 °С)	46-56	35-47	ASTM D 1646
Непредельность, % моль	1,4-1,8		ТУ 2294021-48158319- 2012 п.5.4
Массовая доля летучих веществ, %, не более	0,3	0,4	ASTM D 5668
Массовая доля антиоксиданта (CAS № 6683-19-8), %	0,02-0,08		ТУ 2294021-48158319- 2012 п.5.5
Массовая доля золы, %, не более	0,3		ASTM D 5667